

HIKRA®

solar cables
part of HIS CONNECT™

HIKRA® SOL EN50618 (H1Z2Z2-K) IEC62930

TEKNİK BİLGİLER

OPERASYON SÜRECİNDE SOLAR KABLOLARIMIZLA SANTRALİNİZE ODAKLANIYORUZ

- Daha yüksek su direnci; Doğrudan toprağa gömme
- CPR onaylı EN50575
- Küresel stok kullanımı, hızlı teslimat
- 25 yıl beklenen kullanım ömrü
- Metre işareti ile üretilmektedir



HIS

we connect solar energy

HIKRA® SOL

TEKNİK VERİLER



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1419041513



Yapı

İletken Yapısı	Kalay kaplı bakır iletken (elektrolitik bakır), İnce tel uygunluk IEC 60228 Class 5
İzolasyon	Çapraz bağlı Polyolefin; Shore sertliği D 32; Asgari et kalınlığı uygunluk EN 50618
Dış Kılıf	Çapraz bağlı özel bileşik XLPO; Shore sertliği D 36; Asgari et kalınlığı uygunluk. EN 50618
Renk	Kılıf: siyah/kırmızı; İzolasyon: şeffaf – doğal renklendirilmiş
Kablo Baskısı	HIKRA SOL1500V H12222-K IEC62930 1x6,0mm ² R 50363076 CE metre işaretli
Standartlar	EN50618 (H12222-K) TÜV R60148037; IEC62930 131

Teknik Özellikler

Nominal Voltaj [U ₀ /U]	1,5kV DC and 1,0kV AC
İzin Verilen Azami İşletme Voltajı	1,8kV DC (2,0kV DC iç denetim)
Bütün Kablonun Voltaj Testi	6,5kV AC / 15kV DC (5 dakika su banyosu, 20±5°C)
Akım İletme Kapasitesi	Akım sınıflandırması – HIKRA® Solar Cable™ Kasım 2013 dokümanına bakınız.
Kısa Devre Isı Derecesi	250° C/5s

Malzeme Özellikleri

UV Dayanımı	720 saat (360 devir) ≥ ilk değerlerin %70'inde; Çekme dayanımı ve en yüksek uzama değeri EN 50289-4-17 uygunluk Metot A; EN ISO 4892-1 (2000) ve EN ISO 4892-2 (2006)
Ozon Dayanımı	72 saat, nisbi nem %55±5, Isı derecesi 40±2°C (EN 50396 Yöntem B; Ozon konsantrasyonu (200±50)x10 ⁻⁶)
İzolasyon Dayanımı	Su banyosu içinde yalıtım dayanımı, +90°C'de 2 saat ve 20°C'de 2 saatte (EN 50618 Tablo 1)
Dinamik Penetrasyon Testi	İzolasyon veya kılıfa uygulanan yaylı çelik iğne (EN50618 Ek D)
Doğrudan Gömme	90 ° C'de suya daldırma, 12 hafta süre; Yalıtım direnci ≥ 3GΩ (dahili muayeneye göre UL44 bölüm 5.4 ve UL2556 6.4.4.2.1)
Kırma ve Darbe Direnci	Darbe Direnci UL 854.23 ve Kırma Direnci UL 854.24 (iç muayene)
Asit ve Alkali ye Karşı Kılıfın Dayanımı	N-Oxal asit N-Sodyum hidroksit içinde 168 saat 23°C ve (EN 60811-404); amonyağa dayanıklı
Yangın Esnasında Davranışı	Alev geciktirici uygunluk EN 60332-1-2 Ek A, düşük duman salımı (EN 61034,-2)
CPR – Güç sınıfı	Eca; Yangın davranışı uygunluk No. 305/2011/EU
Halojeniz	EN 50525-1, Ek B
Soğuk Darbe Testi	-40°C derecede EN 60811-506, EN 50618 Ek C.1
Soğuk Uzama Testi	-40±2°C derecede 16 saatte azami %30 uzama (EN 60811-505)
Yaş Sıcaklık Testi	90°C derecede ve asgari %85 nisbi nemde süre 1000 saat (EN 60068-2-78)
Asgari Bükme Yarıçapı Esnek / Sabit	10x kablo çapı 4x kablo çapı

Sıcaklık Aralığı

Sıcaklık	Çevre Isısı: -40° C 'den +90°C dereceye kadar; Azami iletken ısı derecesi: +120° C
Azami Depolama Sıcaklığı	+40°C
Asgari Montaj ve Elleçleme Sıcaklığı	-25°C

Sipariş No Siyah Kırmızı	Kesit Alanı mm ²	İletken Yapısı n x azami-Ø (mm)	İletkenin Azami Direnci (Ω/km)	Kablo Dış Çapı (+/- 0,1 mm)	Bakır kg/km	Ortalama Ağırlık kg/km
739065 739066	1 x 1.5	29 x 0.25	13.7	4.6	14.0	32.0
738609 738610	1 x 2.5	47 x 0.25	8.21	5.0	24.0	42.0
738613 738614	1 x 4.0	52 x 0.3	5.09	5.4	38.4	57.0
738615 738616	1 x 6.0	78 x 0.3	3.39	6.0	57.6	76.0
738617 738618	1 x 10.0	77 x 0.4	1.95	7.2	96.0	119.0
738619 -	1 x 16.0	126 x 0.4	1.24	9.3	153.6	196.0
739061 -	1 x 25.0	190 x 0.4	0.795	11.3	240.0	291.0

www.his-solar.com

Genel Merkez
Almanya

HIS Renewables GmbH
Siemensstraße 4
64760 Oberzent
T +49 60689314400
E info@his-solar.de

Fransa

HIS Renewables
15 Avenue Emile Zola
74100 Annemasse
T +33 623293246
E guillaume.picat@his-solar.de

İspanya

HIS Renewables
Avenida de Brasil 17
Madrid 28020
T +34 634285033
E carlos.fornes@his-solar.de

Türkiye

HIS Solar Sistemleri A.S.
Alsancak Mah. 1479 Sk.15/17
35220 Konak İzmir
T +90 2324220931
E info@his-solar.com.tr